

GUN-FOAM

Een 1-component polyurethaan pistoolschuim dat uithardt door vocht opname uit de lucht.

Leveringsvorm : 750ml koker

Aantal kokers per doos : 12 stuks



TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	Lichtgroen
Basis	Polyurethaan prepolymeren
Uitharding	Vochtuithardend
Karakter	Flexibel
Volumieke masa	15-25 kg/m ³
Opbrengst	± 48 liter vrijgeschuimd
Brandklasse	B3 (DIN 4102, deel 1)
Kleefvrij	Na ± 10min. +23 °C; 50% rel. luchtvochtigheid
Snijdbaar	(30mm rul) na ± 45min. +23 °C, 50% rel. luchtvochtigheid
Vol belastbaar	(30mm rul) na ± 24u +23 °C, 50% rel. vochtigheid
Warmtegeleidingscoëfficiënt	25-30 mW/m.K (DIN 52612)
Compressieweerstand	(10% vervorming) 25kPa (ISO 844)
Treksterkte	65 kPa (DIN 53455)
Rek bij breuk	17% (DIN 53455)
Wateropname	0.3 vol % (DIN 53428)
Temperatuurbestendigheid	-40 °C tot +90 °C langdurig -40 °C tot +130 °C kortstondig
Houdbaarheid	Max. 12mnd. koel, droog en rechtop bewaren

VERWERKING

Ondergrond

• De ondergronden moeten schoon, droog, stof- en vetvrij zijn

REINIGEN

Materiaal : **PU & GUN CLEANER**

Handen : **HAND & TOOLCLEANER**

EIGENSCHAPPEN

- Professionele kwaliteit
- Hoge spuitsnelheid
- Bestand tegen warmte, water en vele chemicaliën
- Overschilderbaar en af te werken met pleister, niet UV-bestendig
- CFK-, HCFK- en HFK vrij (ozon onschadelijk en draagt niet bij aan het broeikas effect)
- Uitstekende hechting op beton, metselwerk, steen, pleisterwerk, hout, vezelcement, metalen en kunststoffen zoals polystyreen, PU-schuim, polyester en harde PVC.

TOEPASSING

Voor het afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, voegen, naden en kieren zoals :

- Scheidingswanden met plafonds
- Scheidingswanden onderling
- Stelruimten tussen ramen- of deurkozijnen en muur
- Stel- en monteerruimten tussen prefabelementen
- Aansluitnaden van schoorstenen, nokken, kepers en dakkapellen
- Doorvoeringen van leidingen en pijpen
- Het verlijmen en afdichten van isolatieplaten onderling
- Verwerkingstemperaturen : omgeving : +5 °C tot 23 °C
bus : +10 °C tot +30 °C

Gebruik

- Poreuze hechtvlakken voorbevochtigen
- Bus voor gebruik krachtig schudden en volgens de gebruiksaanwijzing op het pistool schroeven
- De schuimhoeveelheid kan geregeld worden door de trekker en de instelling van de doseerschroef op het pistool
- Voeg voor 80% vullen
- Bij grotere voegen : schuim in meerdere lagen + met tussenpozen van ± 1 à 2u aanbrengen

Garantie
De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoops- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor enigerlei volgschade.

Aansprakelijkheid

Op grond van dit productblad kan niet worden aanvaard. Leveringen uitsluitend volgens onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. De informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard.

Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

Veiligheidsaanbevelingen

Zie veiligheidsblad